

DESODXIDANTE ANTICORROSIVO TRADICIONAL

Afloja y destraba como ninguno. Forma una película de efecto prolongado.

Mayor poder residual de lubricación.

Lubricante de acción enérgica, único en el mercado: formulado con aceite mineral de baja viscosidad, aditivos anticorrosivos y antioxidantes y un exclusivo grafito coloidal. Ideal para oxidaciones graves.

Presentaciones

						
Art.: 100 Aceitera 30 ml	Art.: 101 Aceitera 100 ml	Art.: 302 Aerosol 163g/250cm3	Art.: 303 Aerosol 290g/440cm3	Art.: 106 Botella 500 ml	Art.: 103 Botella 1000 ml	Art.: 315 Bidón 5 Lt

Propiedades (*)

Aspecto	Líquido	Color	Ambar grisáceo
Olor	Característico	Cobertura	15 – 25 m2/Ltr
Peso Específico	0.860	Espesor de película húmeda	30 – 40 µm
VOC	15 gr/ltr	Contenido de volátiles	5 - 10 % P/P
Punto de Ebullición	>360 °C	Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de Inflamabilidad	160 °C (TCC)	Temperatura de operación	-50 a 150°C

(*) Referidas al producto líquido no envasado en aerosol

Ventajas y Beneficios

Alto poder penetrante: su baja viscosidad permite ingresar rápidamente a los lugares tratados. Disgrega el óxido alojado en tuercas, tornillos, bulones, bornes, etc. Sus aditivos exclusivos de última generación evitan la corrosión, la oxidación, el desgaste prematuro y la fatiga de los mecanismos. Gracias a su mayor poder residual de lubricación, forma una película protectora que sigue actuando por mucho más tiempo, solucionando el problema y evitando que el mismo se vuelva a producir. Contribuye potencialmente a una mayor perdurabilidad de los bienes tratados.

Usos

Máquinas, engranajes, bujes, etc. Herramientas trabadas u oxidadas. Bulones, tornillos y tuercas. Toda pieza donde existan movimientos. Imprescindible en mecánica de automotores.

Modo de Uso

AGITE BIEN ANTES DE USAR. Aplique y deje actuar; repita la operación en caso de ser necesario.

Compatibilidad con la superficie	El producto no muestra un efecto nocivo de ninguno a insignificante en las superficies duras de plástico, caucho y metal. Esto incluye acetal, neopreno / caucho duro, HDPE, Teflón, Viton, acero, acero galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado, cobre, latón, magnesio, níquel, hojalata, titanio y zinc.
Precaución con la superficie	Casi todas las superficies interactúan con el producto como lo harían con cualquier solvente alifático. Ciertos tipos de caucho se hincharán con una inmersión prolongada. Sobre policarbonato ó poliestireno transparente puede aparecer fisuras o grietas, por lo que se recomienda, siempre probar sobre las superficies primero.

Precauciones

Mantener lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos. Evite el contacto prolongado de la piel con el producto y con ropas contaminadas. Producto levemente tóxico, puede causar irritación en mucosas y pieles sensibles. En caso de ingestión, no induzca el vómito, procure ayuda médica urgente. Evite el contacto con los ojos. En tal caso lave con agua copiosamente. Si la irritación continúa consulte al oculista inmediatamente. Producto inflamable, no lo exponga al fuego. En la presentación en Aerosol, usar en área ventilada. Contenido bajo presión. No exponer a temperatura superior a 50 °C ni al sol. No arrojar al incinerador ni al fuego. Desconecte los enseres y herramientas eléctricas antes de aplicar. No perforar. Prohibido su relleno. No pulverizar cerca de la llama.

(Código : 10001100)